



BERI / BERI 3D

NAZWA WZORU / PATTERN NAME	BERI	BERI 3D
SKŁAD / COMPOSITION	100% PES	100% PES
GRAMATURA / WEIGHT	350 gm ² ± 2%	360 gm ² ± 5%
SZEROKOŚĆ / WIDTH	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%
PRZEZNACZENIE / USAGE	meble tapicerowane, dekoracje / upholstery furniture, decorations	
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE METODA MARTINDALE'A (WG NORMY: EN-ISO 12947-2) / MARTINDALE ABRASION	>45 000 cykli / cycles	>45 000 cykli / cycles
PRZESUNIĘCIE W SZWIE (WG NORMY EN-ISO 13936-2) / SEAM SLIPPAGE RESISTANCE	osnowa / warp 1 mm wątek / weft 1 mm	osnowa / warp 1 mm wątek / weft 1 mm
MECHACENIE I PILLING (WG NORMY EN-ISO 12945-2) / PILLING	4 (5 000 cykli / cycles)	4 (5 000 cykli / cycles)
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	4	4
CZYSZCZENIE / CLEANING		

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

/ Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.

Może wystąpić migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne.

/ Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is possible.